



【使用上のご注意】

- 1) 本品は創傷治癒を目的とした商品ではありません。創傷に貼付しないでください。
- 2) 皮膚を清潔にし、乾燥した状態で貼付してください。
- 3) 本品はディスポーザブル製品ですので、使用は1回限りとし、再使用しないでください。
- 4) 本品にアセトン、ベンジンなどの有機溶剤が付着しないようご注意ください。皮膚障害を引き起こすおそれがあります。
- 5) 本品貼付時、深い折れジワがあると皮膚を圧迫し、皮膚障害を引き起こすおそれがあります。貼付状態を注意深く観察してください。
- 6) 皮膚に障害が発生する可能性がありますので、同一品の連続貼付は7日間を最長とし、適宜新しい本品と交換してください。
- 7) 本品の使用により発疹・発赤・かゆみ等の異常が生じた場合には、直ちに使用を中止し、必要に応じて医師にご相談ください。



リモイス®パッド Remois Pad


種類	商品コードNo.	規格	1函入数
オーバル	17681	10.0cm×7.0cm(だ円)	10枚
スクエア20	17691	20.0cm×20.0cm	5枚

【保管方法】

- 1) 水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。
- 2) 長期保管する場合は、品質、機能を維持するため、1枚ごとの個包装を破らないで保管してください。

リモイス®パッド

Remois Pad



高すべり性スキンケアパッド

Low Friction Skin Care Pad

手
術
中
の
摩
擦
・
す
れ
予
防
に
適
し
た
高
す
べ
り
性
ス
キ
ン
ケ
ア
パ
ッ
ド

摩擦・ずれを予防し、皮膚を守る 《リモイス®パッド》

骨突出部位に起こりやすい

皮膚の摩擦・ずれの予防を目的に開発した《リモイスパッド》。

その性能は、手術中の皮膚保護にも効果的です。

手術を受ける患者さんは、

体位変換やローテーションを受けることから、

皮膚に摩擦・ずれが発生しやすい状態にあります。


《リモイスパッド》は独自の三層構造により、

手術中の摩擦・ずれを低減し、皮膚を守ります。



皮膚の摩擦を低減する ナイロンニット

ナイロンニットの編み構造による表面の細かな凹凸で高すべり性を実現




表面拡大

厚みとコシをもつ独自の 三層構造

高すべり性の ナイロンニット

防水・防汚性が高い ウレタンフィルム

透明性・吸水性が高い ハイドロコロイド
(セラミド配合)




断面拡大

手術中の摩擦・ずれを低減

マットレスや固定器と接する皮膚の摩擦を低減するため、表面に細かな凹凸のあるナイロンニットを採用し、高いすべり性を実現しています。

また、適度な厚みとコシをもつ独自の三層構造により、皮膚の形状を保持し、シワが入りにくく、ずれの発生を低減します。

■すべりやすさの比較(社内試験) ※ナイロンニットの編み目の違いにより、すべりやすさが異なる仕様となっています。



〈試験方法〉 JIS K 7125に準拠

健常人の背部に検体を貼付し、手術用不織布シートを備えた滑り片を100mm/minで牽引。動摩擦係数を測定(n=3)。

■被覆材貼付時のシワ状態の比較(社内試験)



すべり性が高く皮膚にシワが入りにくい


〈試験方法〉ガラスに腕を押し当て、一定の強さを加えたまま下方へ移動させ、皮膚のずれをガラス越しに観察。

皮膚へのダメージを抑制

独自の粘着設計により、剥離時の刺激が少なく、皮膚へのダメージを抑制します。

また、粘着部にセラミド配合ハイドロコロイドを採用することで、吸水性を高め、発汗によるムレや浸軟のリスクを軽減します。

■剥離刺激の比較(当社比)



〈試験方法〉健常人の前胸部にそれぞれを貼付し、7時間後に剥離。粘着面に付着した角質を観察し、剥離率を算出(n=5)。


※写真の赤く染色された部分が角質です。

使いやすさを向上

初期粘着力を向上し、皮膚に馴染みやすくなりました。従来品よりも短時間で皮膚にくっつけます。

また、手袋をしたままでも貼付操作が行いやすいうように、剥離紙が一回り大きく、剥離紙が剥がしやすくなっています。

■くっつきやすさの比較(当社比)



〈試験方法〉JIS T 9233:1997「ストーマ用品の試験方法」の三橋法を用いて初期粘着力を測定。



手袋をしたままでも容易に操作可能。